



Sakret VSI (Verbesserten Schutz Imprägnierung) – Усиливающая защитная пропитка для пористых минеральных поверхностей

Пропитка проникает в структуру материала, образуя полимерную мембрану в объеме поверхностного слоя, заполняя поры, благодаря этому, происходит упрочнение, герметизация верхнего слоя поверхности и достигается обеспыливание.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав:	Раствор метилметакрилатного полимера в органическом растворителе.
Внешний вид	прозрачная бесцветная низковязкая жидкость
Сухой остаток, %	21
Плотность, кг/л	0,9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- более высокое содержание полимера, по сравнению с аналогами
- высокая стойкость метилметакрилатного полимера к пожелтению и атмосферным воздействиям
- высокая пропитывающая способность и высокая глубина проникновения
- высокая эффективность для упрочнения, обеспыливания и герметизации бетона
- прекрасный внешний вид и повышение долговечности обработанных материалов
- повышает химическую стойкость и непроницаемость по отношению к жирам, маслам и химикатам.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- поверхностное обеспыливание и упрочнение бетонных полов
- обработка магниезальных полов и полов, выполненных с использованием топингов
- обеспечение непроницаемости и повышение стойкости при эксплуатации бетонов
- уход за свежееуложенным бетоном
- защита и декоративная отделка пористых строительных материалов, таких как:
 - искусственный камень
 - отделочный камень – придание эффекта «мокрого камня»
 - заполнение микротрещин и повышения декоративных свойств гранита, мрамора, известняка и других пород камня
 - декоративные изделия из бетона, гипса
- особенно рекомендуется для гранита и других видов камня при наличии микротрещин на поверхности – цвет камня становится более ярким и насыщенным.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность бетона должна быть чистой, сухая и не содержать масел, жиров. В случае наличия на поверхности цементного молочка, оно должно быть удалено механически или травлением кислотным средством Sakret SR. При нанесении материала на старый бетон рекомендуется открыть поры бетона травлением раствором средства Sakret SR, с последующей

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

SAKRET® Техническое описание продукта

промывкой и сушкой поверхности, таким образом, обеспечивается проникновение материала в объем бетона.



НАНЕСЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Материал наносят равномерно кистью, валиком или распылителем низкого давления в один или два слоя. Распылители промываются растворителями Сольвент, Ксилол немедленно после использования и при перерывах в работе. Высохший материал удаляется только механически.

РАСХОД: Расход зависит от шероховатости поверхности и ее пористости, 100-200 г/м² на 1 слой. При нанесении на другие пористые материалы и натуральный камень расход уточняется при тестовом нанесении. В жаркую погоду, перед использованием, материал выдержать в прохладном месте.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже +5°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Не допускается транспортировка при температуре ниже -10°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал содержит летучие органические растворители
- при работе запрещается курить и пользоваться открытым огнем
- работы следует проводить в хорошо проветриваемом помещении
- не следует допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот
- при попадании в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и обратиться к врачу
- при проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками и перчатками.

Внимательно ознакомится с листом безопасности пропитки Sakret VSI.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru