



Sakret grunt FM G – Силоксановый грунт-концентрат

Стирол-акриловый воднодисперсионный грунт-концентрат с силоксанами для наружных работ. Применяется для грунтовки новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, каменных, кирпичных, железобетонных панельных поверхностей перед окрашиванием фасадов акриловыми красками Sakret FM, Sakret FC, Sakret SILICON (SKF).

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Водная полимерная дисперсия, добавки
Цвет	Белый
Плотность г/см ³	1,00 -1,04
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	1
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	8 часов для окраски

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Укрепляет поверхность
- Улучшает адгезию
- Выравнивает впитывающую способность поверхности
- Повышает водоотталкивающую способность

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Ранее неокрашенные поверхности очистить от пыли и грязи. Ранее окрашенные плёнкообразующими красками поверхности очистить стальной щёткой, песчаной или песчано-водяной струёй. После очистки поверхность высушить. Новые оштукатуренные поверхности и монолитные бетонные конструкции рекомендуется перед грунтовкой и окраской выдержать не менее 28 дней. **Концентрат грунта перед применением разбавить чистой водой в соотношении 1:3.** Наносить кистью, валиком или краскораспылителем столько, сколько поверхность способна впитать. Не грунтовать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра. Температура воздуха и поверхности во время нанесения и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

РАСХОД:

4 - 6 м²/л для новых оштукатуренных поверхностей.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомьтесь с листом безопасности грунта Sakret FM.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.10.2013