



Sakret грунт Silicate KS P – Силикатный грунт.

Бесцветный силикатный грунт для грунтования минеральной поверхности перед покраской силикатными красками Sakret KS и KSs.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- для грунтования свежих и ранее окрашенных силикатной, известковой, известково-цементной или цементной красками поверхностей;
- не рекомендуется использовать для грунтования поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, латексной и силиконовой красками;
- плотно закрыть неокрашиваемые участки поверхности, уделяя особое внимание стёклам и металлическим элементам;
- наносить грунт следует столько, сколько поверхность способна впитать;
- температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна быть от +5°C до +25°C, относительная влажность воздуха не выше 80%;
- свежие бетонные поверхности не рекомендуется грунтовать ранее, чем через 2-4 недели после окончания строительных работ;
- поверхность должна быть сухой, прочной и чистой;
- не работать под прямыми солнечными лучами, дождём или снегом;
- перед применением перемешать;

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Укрепляет поверхность и улучшает адгезию.
- Выравнивает впитывающую способность поверхности.
- Снижает расход краски.
- Имеет отличную паропроницаемость.
- Готов к использованию.
- Не горюч.
- Экологически чистый.

СПЕЦИФИКАЦИЯ:

Химический состав:	раствор силиката калия, водная полимерная дисперсия и добавки;
Форма:	жидкая;
Цвет: белый, после высыхания бесцветный;	
Плотность г/см ³	1,05÷1,07;
Массовая доля нелетучих веществ, %	примерно 15
pH	10÷12.
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	6
Блеск	совершенно матовый
Время высыхания при t +23°C и 50% относительной влажности	12 часов (поверхность можно окрашивать)
Расход	1 л / 4 -6 м ²

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

SAKRET® Техническое описание продукта



УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ:

Гарантийный срок хранения 24 месяца в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температурах от +5°C до +30°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА.

Внимательно ознакомиться с листом безопасности грунта Sakret KS P

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 29.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru