

SAKRET® Техническое описание продукта



SAKRET FC - Матовая стирол-акриловая воднодисперсионная краска для фасадов и цоколей

Применяется для отделки новых и ранее окрашенных минеральных поверхностей.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Водная полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белая и тонированная
Плотность, г/см ³	1,20 -1,40
Вязкость, ед. Кребса	05-120
pH	9
Массовая доля нелетучих в-в, %	примерно 55
Содержание ЛОБ (VOC), г/л	2
Блеск	Матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	2-4 часа для повторной окраски
Водопроницаемость (EN 1062-3)	$w < 0,1 \text{ кг/м}^2/\sqrt{\text{ч}}$, класс 1
Сопротивление водяному пару (ISO 7783-2)	$Sd = 0,14 - 1,4 \text{ м}$, класс 2

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Стойкая к атмосферным воздействиям
- Обладает грязеотталкивающими свойствами
- Защищает поверхность от воздействия CO₂
- Экологически чистая

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Ранее неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, солей, используя щётку или водяную струю высокого давления. Новые бетонные поверхности необходимо выдержать не менее 28 дней после окончания строительных работ. Ранее окрашенные поверхности очистить от старой отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые. Перед окраской поверхность загрунтовать грунтом-концентратом SAKRET FM, который перед применением разбавить водой в соотношении 1:3. Грунт нанести столько, сколько поверхность способна впитать. Краску перед применением тщательно перемешать. Красить в два слоя кистью, роликом или краскораспылителем (сопло 0,017"- 0,021"). Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму). Не окрашивать во время дождя, сильного ветра и под воздействием прямых солнечных лучей. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

РАСХОД: 4-8 м²/л.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.

ХРАНЕНИЕ: Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret FC

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013