



Sakret KS – Силикатная краска

Совершенно матовая силикатная краска для минеральных поверхностей для наружных и внутренних работ. Применяется для ранее неокрашенных минеральных поверхностей или для ранее окрашенных известковой, известково-цементной, цементной и силикатной красками поверхностей. Можно использовать также для окраски кирпича и блоков на основе цемента.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Раствор силиката калия, водная полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белый (база А), база В и база С
Плотность, г/см ³	1,34-1,50
Вязкость, ед. Кребса	110-130
рН	10-12
Массовая доля нелетучих в-в, %	Примерно 55
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	21
Блеск	Совершенно матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	12 часов для повторной окраски

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не горюча
- Имеет отличную паропроницаемость
- Стойкая к атмосферным воздействиям
- Экологически чистая

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Поверхность загрунтовать грунтом Sakret KS G. Окраску можно производить через 12 часов, покрывая поверхность краской в 2 слоя с интервалом в 12 часов. Плотно закрыть неокрашиваемые участки поверхности, уделяя особое внимание стёклам и металлическим элементам. Краску перед применением тщательно перемешать. Красить в два слоя кистью, валиком или распылением (сопло 0,017"- 0,021"). Не окрашивать во время дождя, сильного ветра и под воздействием прямых солнечных лучей. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Не рекомендуется применять для перекрашивания поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, латексной или силиконовой красками. Свежие бетонные поверхности не рекомендуется грунтовать и окрашивать ранее, чем через 2-4 недели после окончания строительных работ.

РАСХОД: 3 - 5 м²/л при однократном покрытии.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 24 месяца от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret KS.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru