



Sakret AF - Противоморозная добавка в бетон

Специальная добавка для укладки бетона и работы со строительными растворами при отрицательных температурах воздуха.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	раствор формиата натрия и тиосульфата натрия с добавками
Форма	жидкая
Сухой остаток, %	20±22
Плотность, г/см ³	1,10 ± 0,01
pH	8-9

ПРЕИМУЩЕСТВА

- позволяет производить строительные работы на открытых площадках в зимнее время года
- добавка является ускорителем затвердевания бетона или раствора
- не содержит ионов хлора, что позволяет использовать её также для железобетона

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Используется при работе в зимнее время года, когда температура воздуха ниже 0°C. Добавку вводить с водой, предназначенной для приготовления бетона или раствора. Если температура воздуха выше 0°C, бетон необходимо уложить в течение 30 минут после введения добавки. Применение добавки не освобождает от соблюдения технологии укладки бетона или растворов при низких температурах.

Расход добавки AF в % на 1кг цемента:

- при температуре 0 ÷ -5°C	2,5
- при температуре -5 ÷ -10°C	3,8
- при температуре -10 ÷ -20°C	5,0

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Температура хранения от -10°C до +30°C. Гарантийный срок хранения 12 месяцев от даты изготовления продукта.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомится с листом безопасности добавки в бетон Sakret AF.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru