



Sakret FM – Силоксановая краска для фасадов

Совершенно матовая краска для каменных и оштукатуренных фасадов. Стирол-акриловая воднодисперсионная краска, модифицированная силоксаном, для наружных работ. Применяется для окраски новых и ранее окрашенных бетонных, оштукатуренных, кирпичных, отделанных декоративной штукатуркой поверхностей. Силоксан, входящий в состав краски, обеспечивает оптимальную защиту от влаги, одновременно гарантируя высокую паропроницаемость.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Водная полимерная дисперсия, пигменты, наполнители, добавки
Цвет	Белая и тонированная
Плотность г/см ³	1,35 - 1,50
Вязкость, ед. Кребса	100 - 115
pH	8 - 9
Массовая доля нелетучих в-в, %	примерно 58
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	7
Блеск	Матовая
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	12 часов для повторной окраски
Водопроницаемость (EN 1062-3)	$w > 0,5 \text{ кг/м}^2/\sqrt{\text{ч}}$, класс 3
Сопrotивление водяному пару (ISO 7783-2)	$S_d < 0,14 \text{ м}$, класс 1

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защищает поверхность от атмосферных воздействий
- Обладает хорошей паропроницаемостью
- Образует водо- и грязеотталкивающую поверхность
- Защищает поверхность от воздействия CO₂
- Обладает хорошей укрывистостью
- Экологически чистая

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Ранее неокрашенные поверхности очистить от пыли, грязи, солей стальной щёткой или песчано-водяной струёй под давлением. Новые бетонные поверхности можно красить не ранее, чем через 28 дней после окончания строительных работ. Ранее окрашенные поверхности очистить от отлупившейся краски, далее подготовить так же, как новые. Перед окраской поверхность загрунтовать грунтом-концентратом Sakret FM, который перед применением разбавить водой в соотношении 1:3. Грунт нанести столько, сколько поверхность способна впитать. Краску перед применением тщательно перемешать. Красить в два слоя кистью, валиком или распылением (сопло 0,017"- 0,021"). Для нанесения первого слоя краску можно разбавить водой (до 10% по объёму). Не окрашивать под воздействием прямых солнечных лучей, во время дождя и сильного ветра. Температура воздуха и поверхности во время окрашивания и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%.

РАСХОД: 4 - 8 м²/л при однократном нанесении.

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru



ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 12 месяцев от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомиться с листом безопасности краски Sakret FM.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.10.2013