



Sakret WF (Wetterfeste Farbe) - Всепогодная фасадная краска с высокой паропроницаемостью

ОПИСАНИЕ

Фасадная дышащая краска на основе смол Piolite и органических растворителей.

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется в промышленном и гражданском строительстве для окраски материалов, таких как:

- бетон
- цементно-песчаная и известковая штукатурка
- силикатный и красный кирпич

Особенно рекомендуется в тех случаях, когда требуется высокая паропроницаемость покрытия – для стен из штучных материалов, штукатурки, окраски фасадов зданий с высокой влажностью в помещениях. Окраску можно проводить как при положительных, так и при отрицательных температурах.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- длительный срок службы и светостойкость
- микропористость пленки покрытия, позволяющая поверхности «дышать»
- высокая адгезия на практически любых минеральных основаниях
- возможность проведения работ при любых погодных условиях
- способность к самоочищению
- минимальные требования к подготовке основания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вязкость при 20°С, мПа.с	400 - 2000
Время сушки при 20°С до степени 3, не более, мин	60
Устойчивость к воздействию атмосферных осадков при 20 °С, без изменений, мин	через 30
Водостойкость при погружении в воду, без изменений, не менее, часы	72
Расход краски при двухслойном покрытии, г/м ²	200
Температура воздуха при нанесении, °С	от -15 до + 30
Температура эксплуатации покрытия, С°	-60 до + 70

Испытание краски Sakret WF, проведенное в независимой лаборатории, показало отличный капельный эффект (большой краевой угол смачивания) и низкое водопоглощение соответствующее I классу по DIN 52617 ($W_{24}=0,1 \text{ кг/м}^2 \cdot \text{ч}^{0,5}$). Высокое значение паропроницаемости протестированной краски $S_d=0,2 \text{ м}$. соответствует II классу по ISO 7783-2

РАСХОД

Краска обладает высокой кроющей способностью, для получения качественного покрытия рекомендуется наносить около 200 г/м² при нанесении в два слоя. В зимний период расход краски может увеличиваться до 300 г/м². Практический расход определяется на объекте. Потери краски при воздушном распылении на открытом воздухе до 30 % в зависимости от погодных условий.

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

SAKRET® Техническое описание продукта



ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Новые основания. Благодаря высокой адгезии к любым минеральным основаниям, в том числе старым и мелованным, подготовка основания не требует особых процедур. Для новых оснований достаточно двухслойной окраски. Свежий бетон и штукатурку следует красить после 4-х недельной выдержки. Специального грунтования, как правило, не требуется.

Ремонт фасадов. Удаляют отслаивающуюся старую краску, мелованные поверхности обеспыливают всухую. Дефектные поверхности шпаклюют. В случае сильно поглощающих, осыпающихся, выветренных оснований поверхность грунтуют усиливающей защитной пропиткой Sakret VSI либо гунтом глубокого проникновения Sakret TGW.

Подготовка материала к работе. Перед применением материал тщательно перемешивают. Краску наносят в два слоя кистью, меховым валиком или безвоздушным распылением. Краску для первого слоя разбавляют растворителем (Сольвент) до 30 % в зависимости от поглощающей способности основания. Чем меньше поглощает основание, тем больше следует разбавить краску. Разбавленная краска лучше проникает вглубь основания и обеспечивает высокую адгезию.

Следующий, финишный слой краски в случае увеличения вязкости при хранении, можно разбавить растворителем Сольвент не более чем на 5-10 %. Финишный слой можно наносить только после полного высыхания предыдущего слоя.

При низких температурах время сушки возрастает.

Краска имеет удобную для нанесения консистенцию, не разбрызгивается при нанесении валиком.

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

24 месяца в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже -15°C.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

Не допускается транспортировка при температуре ниже -15°C.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

- материал содержит летучие органические растворители
- при работе нельзя пользоваться открытым огнем, курить, принимать пищу
- при попадании в глаза промыть большим количеством воды и обратиться к врачу
 - при попадании на открытые участки кожи промыть большим количеством воды с мылом.

Внимательно ознакомьтесь с листом безопасности краски Sakret WF.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.ru
e-mail:samara@samchemi.ru