

SAKRET® Техническое описание продукта



Sakret KS G – Силикатный грунт-краска

Белый грунт на основе силиката калия для бетонных зданий и конструкций для укрепления рыхлых штукатурок и подготовки поверхности к покраске.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав	Раствор силиката калия, водная полимерная дисперсия, пигмент, наполнители, добавки
Цвет	Белый
Плотность г/см ³	1,41-1,45
Вязкость, ед. Кребса	110-130
pH	10-12
Массовая доля нелетучих, %	примерно 55
Содержание ЛОВ (VOC), г/л	22
Блеск	Совершенно матовый
Время высыхания при 23°C и относительной влажности воздуха 50%	Поверхность можно окрашивать через 12 часов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Не горюч
- Укрепляет минеральные поверхности и подготавливает их к покраске
- Улучшает адгезию
- Выравнивает влагопоглощение поверхности
- Имеет отличную паропроницаемость
- Экологически чистый

ПРИМЕНЕНИЕ

Перед использованием тщательно перемешать. Для грунтования свежих и ранее окрашенных силикатной, известковой, известково-цементной или цементной красками поверхностей. Не рекомендуется использовать для грунтования поверхностей, ранее окрашенных алкидной, акриловой, латексной и силиконовой красками.

Плотно закрыть неокрашиваемые участки поверхности, уделяя особое внимание стёклам и металлическим элементам. Грунт перед применением тщательно перемешать. Грунтовать в два слоя кистью, валиком или распылением (сопло 0,017"- 0,021"). Наносить столько, сколько поверхность способна впитать. Температура воздуха и поверхности во время грунтования и высыхания должна быть не ниже +5°C, относительная влажность воздуха не выше 80%. Свежие бетонные поверхности не рекомендуется грунтовать ранее, чем через 2-4 недели после окончания строительных работ.

РАСХОД: 3 - 6 м²/л при однократном покрытии. Расход зависит от пористости и шероховатости поверхности.

ОЧИСТКА РАБОЧИХ ИНСТРУМЕНТОВ: водой.

ХРАНЕНИЕ:

Гарантийный срок хранения в оригинальной плотно закрытой таре производителя 24 месяца от даты изготовления. **Беречь от мороза!**

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА.

Внимательно ознакомиться с листом безопасности грунт-краски Sakret KS G.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru