



Sakret LP-3 - Добавка в бетон.

Влагу уменьшающий суперпластификатор замедлитель схватывания и ускоритель твердения бетона. Позволяет экономить до 30% цемента.

Соответствует EN 934-2:2009,Т3,1.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Химический состав:	поликарбоксилатные эфиры, лигносульфонат технический;
Форма:	жидкая;
Сухой остаток, %:	15÷17;
Плотность, г/см ³ :	1,06±0,01;
pH:	4-5.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Высокая сохраняемость подвижности;
- Пластификация от П1 до П5;
- Снижает растворо и водоотделение;
- Обеспечивает быстрый набор прочности бетона после 48 часов;
- Легко транспортируется насосными установками;
- Не содержит ионов хлора.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Перед использованием тщательно перемешать. При монолитном домостроении и производстве товарного бетона с увеличенным временем сохранения подвижности. Для получения бетонов с повышенными требованиями по прочности. Для транспортного строительства (дороги, мосты, тоннели).

Расход от 0,6% до 2% на 1кг цемента

УСЛОВИЯ И СРОКИ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5°C до +30°C. Срок годности 12 месяцев со дня изготовления.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПРОДУКТА

Внимательно ознакомится с листом безопасности добавки в бетон Sakret LP-3.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 30.05.2017

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru