SAKRET® Техническое описание продукта

Sakret FBP - Огнебиозащитное средство для древесины.

ОПИСАНИЕ

Профессиональная огнезащита и биозащита древесины с усиленным огнезащитным действием (I гр., II гр.). Средство предназначено для защиты от воспламенения, распространения пламени, гниения, плесени деревянных материалов, конструкций и сооружений жилищного, общественного, производственного и сельскохозяйственного назначения внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом)

ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для новых и ранее обработанных деревозащитными средствами деревянных конструкций при наружних и внутренних работах. Например, для деревянных элементов зданий, заборов, веранд, террас, оконных рам, дверей и тд. Для пиленой, строганной, бревенчатых элементов конструкций жилищного, общественного, производственного и селькохозяйственного назначения на расчетный средний срок огнезащиты 5 лет.

Не допускается обработка древесины, ранее обработанной олифой, краской, лаком, обмазками или иными пленкообразующими, гидрофобизирующими материалами, препятствующими проникновению средства в древесину.

Не допускается обработка мерзлой древесины. Древесина перед обработкой должна быть полностью оттаяна и прогрета до температуры не менее $+5^0$C, поддерживаемой в течение всего процесса обработки и после его завершения до полного удаления (испарения) избыточной влаги, вносимой средством. Не допускается заморозка свежеобработанной невысушенной древесины.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- I или II группа огнезащитной эффективности
- высокая эффективность защиты при умеренном расходе
- высокая проникающая способность в структуру древесины
- покрытие устойчиво к старению
- расчетный средний срок огнезащиты – 5 лет (под навесом)
- не препятствует естественному дыханию древесины
- экологически безопасен**.**

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Состав следует наносить на очищенную от коры, грязи, пыли и загрязнений, не обработанную другими ЛКМ поверхность древесины кистью, валиком, распылителем при температуре воздуха не ниже + 5^0C, а также погружением или автоклавированием. Состав наносится в несколько слоев в зависимости от требуемого расхода, впитывающей способности, способа нанесения. Время выдержки между слоями не менее 1-2 часов.

Не смешивать с другими составами.

РАСХОД

В соответствии с ГОСТ 16363 огнебиозащитное средство соответствует I группе огнезащитной эффективности при расходе не менее 500 г/м^2 (при способе пропитки нанесением на поверхность), II группе огнезащитной эффективности при расходе не менее 250 г/м^2, биозащита при расходе не менее 200 г/м^2.

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru

УСЛОВИЯ И СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев в закрытой оригинальной упаковке в сухом помещении при температуре не ниже 0°С. Допускается кратковременное транспортирование и хранение средства при отрицательных температурах ниже -20 ^{0}С. После размораживания и перемешивания свойства сохраняются.

Срок годности не ограничен. По истечению гарантийного срока хранения материал должен быть проверен на соответствие требованиям настоящих технических условий. В случае соответствия средство для защиты может быть использовано по назначению.

ТРАНСПОРТИРОВКА

Всеми видами наземного, воздушного и водного транспорта в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими для данного вида транспорта. При перевозке обязательно предохранение упаковки от механических повреждений.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

При нанесении средства исключить контакт с открытыми частями тела, попадание внутрь. При попадании в глаза и рот - промыть водой. Пожаро-, взрыво- безопасно.

В случае сомнений всегда следуйте письменным рекомендациям производителя.

В настоящем техническом описании приведены технические показатели, являющиеся результатом исследований и опыта практического применения на реальных объектах. В связи с разнообразием и невозможностью полного контроля условий применения материала наши рекомендации по применению материалов не могут являться гарантией для конкретных условий применения материала. Клиент сам принимает решение о пригодности материала и способе его применения для решения конкретной задачи. Приведенные в настоящем техническом описании данные могут изменяться по техническим причинам. Всегда используйте последнюю редакцию технического описания.

Новое издание технического описания отменяет предыдущее издание.

Дата последней редакции 07.10.2013

ООО «САКРЕТ РУССЛАНД»

446205, Самарская область,
г. Новокуйбышевск,
ул. Монтажная, д. 11

тел. +7 84635 3 21 26
тел. +7 84635 3 24 18

www.sakret.su
e-mail:samara@samchemi.ru